

Инструкция по применению

Антисептической грунтовки на водной основе Elcon

1 Подготовка поверхности

1.1 Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon предназначена для подготовки различных строительных поверхностей под последующую отделку внутри и снаружи всех зданий и сооружений типа А-В.

1.2 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью.

1.3 Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 20%. Обработка поверхности с влажностью выше 20% и обледеневшей поверхности недопустима.

2 Подготовка материала к нанесению

2.1 Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon перед применением тщательно перемешивается до однородного состояния при скорости вращения венчика не более 300 оборотов в минуту, затем выдерживается в течение 10 минут до исчезновения пузырей.

2.2 Вязкость Антисептической грунтовки на водной основе Elcon указана в сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20 ± 2) °С.

2.3 При перерывах в работе Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы грунтовку необходимо перемешать и выдержать не менее 10 мин.

3 Процесс окрашивания

3.1 Нанесение производится равномерным слоем методами пневматического, безвоздушного распыления, валиком, кистью.

3.2 Окраска производится по чистой, сухой поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

3.3 При пневматическом нанесении расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 25-30 см, давление воздуха 1,5-2,5 кгс/см², диаметр сопла 1,8-2,5 мм. Режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

3.4 Нанесение производится до полного насыщения поверхности в один слой. Сушка покрытий при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 65% - 1 час. Последующее окрашивание производить не ранее, чем через 8 часов.

3.5 Теоретический расход 1 литр на 8-10м², без учета технологических потерь. Расход композиции зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода наличия навыков работы. Точный расход устанавливается пробной покраской.

4 Контроль качества

4.1 Контроль качества Антисептической грунтовки на водной основе Elcon осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.

5 Условия хранения

5.1 Антисептическую грунтовку на водной основе Elcon держат в герметично закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре +5°C до +30°C, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов. При соблюдении условий хранения и эксплуатации гарантийный срок хранения – 24 месяца.

6 Требования безопасности

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств Антисептической грунтовки на водной основе Elcon.

6.2 Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Работники, занятые нанесением грунтовки, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновыми перчатками, защитными очками. Для защиты органов дыхания необходимо пользоваться респираторами.

6.3 Запрещается проводить нанесение грунтовки в закрытых помещениях, ямах, колодцах, без средств индивидуальной защиты.